

THERMORY®

Thermory Benchmark termo radiata männist tooted on intensiivselt termotöödeldud, mis tagab nende vastupidavuse erinevatele ilmastikutingimustele, mädanikukindluse 15+ aastaks ja muutuvates ilmaoludes mõõtmete stabiilsuse. Termo radiata männile on iseloomulik läbinisti karamellpruun toon ning iga laud on unikaalne oma ainulaadse loodusliku puidusüü mustriga poolest.

Benchmark termo radiata mändi pakume kahte eri sorti: Clear ja Country.

Kõik meie lauad sorteeritakse parema ehk nähtava külje järgi.

Sarnaselt mistahes muu puiduga muutub ka Thermory toodete pind aja jooksul naturaalselt halliks. See protsess käivitub kohe alates toodete paigaldamisest ja võtab olenevalt

UV-kiirguse intensiivsusest aega mõnest kuust kuni mõne aastani. Värvimuutuste vähendamiseks või tumeda värvitooni taastamiseks saab Thermory laudu kaitsta, kattes neid UV-kindla pigmenteeritud viimistlusvahendiga (vaha, peits, värv, mineraalõli jne).

Parimaks kestvuseks soovitate radiata männist voodrilaudu enne paigaldamist viimistleda õli või värviga kõigist neljast küljest.

Sorteerimisjuhised

Termo radiata mänd



OKSAVABA



TERMO-TÖÖDEL DUD PUIT



VASTUPIDAV



STABIILNE



KESKKONNASÕBRALIK JA KEMIKAALIVABA



KLASS 2



BENCHMARK
by THERMORY®



SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

VÄLJA HÖÖVELDAMATA PIND	
HÖÖVLIRATTA JÄLJED	
POOMKANT	
MEHAANILISED DEFEKTID	
PINNALÕHED	
LÄBIVAD LÕHED	
RÕNGASLÕHE	
OTSALÕHED	
OKSAAUGUD	
KOOREOKSAD	
SURNUD / MUSTAD KINNISED OKSAD	
MÄDA- / KATKISED OKSAD	
LÕHED OKSTES	
PUNGOKSAD	

SORT: **CLEAR**



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	maks. 1/5 laisusest ja 1/3 paksusest
pole lubatud	piiramata
kuni 1 mm lai ja 50 mm pikk	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni 30 mm	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 5 mm	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
kuni Ø 15 mm	piiramata















SORT: **COUNTRY**

Limiteeritud saadavus



Nähtav külg	Tagumine külg
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
lubatud mõlemast otsast kuni 30 cm	piiramata
piiramata	
kui ei ole visuaalselt häiriv	piiramata
piiramata	
piiramata	
piiramata	
piiramata	

SORTEERITAKSE NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

SARVOKSAD	
KANDIOKSAD	
SERVAOKSAD	
OKSAGRUPP	
OSALISELT SISSEKASVANUD OKSAD	
PUIDU ARM	
SÜDAMIK	
KOOR / MÄDA / SEENKAHJUSTUS	
AVATUD PUTUKA-KÄIGUD	
VAIGUPESA	
KÕVERUSED KÜLG SUUNAS	
KÕVERUSED PAKSUSES	
PIKISUUNALINE VÄÄNE	
KÖMMELDUMINE	

SORT: **CLEAR**



Nähtav külg	Tagumine külg
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
kuni 1/2 paksusest	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	piiramata
kuni 200 mm ²	piiramata
pole lubatud	piiramata
pole lubatud	
pole lubatud	piiramata
kuni 300 mm ²	piiramata
lubatud kuni 7,5 mm meetri kohta	
lubatud kuni 2 mm meetri kohta	
lubatud kuni 5% laua laiuusest meetri kohta, peab olema paigaldusel tagasi väänatav	
lubatud 1% laua laiuusest	

SORT: **COUNTRY**



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg	Tagumine külg
piiramata	
piiramata	
kuni 1/2 paksusest	piiramata
piiramata	
piiramata	
kuni 200 mm ²	piiramata
piiramata	
pole lubatud	
piiramata	
piiramata	

SORTEERITAKSE
NÄHTAVA KÜLJE JÄRGI

HÖÖVELDUS-
TOLERANTSID

Viimati uuendatud: August 2021
Kõik eelmised versioonid on kehtetud.

SORT: **CLEAR**



Nähtav külg

Tagumine külg

paksus: +/- 0,5 mm
laius: +/- 1,5 mm
pikkus: +/- 2 mm jm kohta

SORT: **COUNTRY**



Limiteeritud saadavus

Nähtav külg

Tagumine külg

Kuni 5% laudadest võib olla klass madalama sordiga.

Kõik tagaküljes lubatud, aga ülal piiramata suurusega defektid on lubatud kuni suuruseni, mis ei sea ohtu toote terviklikkust, kasutatavust ega visuaalset rikkumatust.