

# THERMORY®

Наши изделия из термососны Benchmark проходят интенсивную термомодификацию. Это делает сосну более долговечной (класс 2) и стабильной, подчеркивая ее теплый золотисто-коричневый цвет и характерный рисунок сучков.

Для удовлетворения разных вкусов и стилей термососна Benchmark предлагается в трех сортах: Natur, Rustic и Country.

Все наши доски оцениваются по лучшей стороне.

Как и любое дерево, изделия Thermory со временем образуют естественный серый оттенок. Этот процесс начинается сразу после установки изделий и занимает от нескольких месяцев до нескольких

лет, в зависимости от интенсивности УФ-излучения. Чтобы замедлить обесцвечивание или восстановить темный цвет, доски Thermory можно защитить пигментированным покрытием, устойчивым к ультрафиолету (воском, морилкой, краской, минеральным маслом и пр.).

Регулярная обработка поверхности предотвращает растрескивание древесины, придает ей водо- и грязеотталкивающие свойства и выравнивает тон.

## Правила сортировки

## Термососна

Мы можем предложить наши товары из термососны с маркировкой Nordic Swan Ecolabel. Древесина с такой экологической маркировкой заготавливается в лесах, находящихся под ответственным управлением, не содержит химикатов и очень долговечна при использовании на открытом воздухе.



ЯРКО ВЫРАЖЕННЫЕ СУЧКИ



ТЕРМОМОДИФИЦИРОВАННАЯ ДРЕВЕСИНА



УСТОЙЧИВОСТЬ К БИОЛОГИЧЕСКИМ ФАКТОРАМ ИЗНОСА



СТАБИЛЬНОСТЬ



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



КЛАСС 2

 **BENCHMARK**  
by THERMORY®



### ОЦЕНКА ПО ЛУЧШЕЙ СТОРОНЕ

НЕПРОСТРОГ	
СЛЕДЫ ОТ ПОДАЮЩИХ ВАЛЬЦОВ	
ОБЗОЛ	
МЕХАНИЧЕСКИЕ ДЕФЕКТЫ	
ПОВЕРХНОСТНЫЕ ТРЕЩИНЫ	
ПРОДОЛЬНЫЕ ТРЕЩИНЫ	
ТОРЦЕВЫЕ ТРЕЩИНЫ	
КОЛЬЦЕВАЯ ТРЕЩИНА	
ЗДОРОВЫЕ СУЧКИ	
ОТВЕРСТИЕ ОТ ВЫПАВШЕГО СУЧКА	
СУЧКИ С КОРОЙ	
МЕРТВЫЕ СУЧКИ	
ТЕМНЫЕ СУЧКИ	
ГНИЛЫЕ СУЧКИ	

### СОРТ: NATUR ↓

Лучшая сторона	Тыльная сторона
не допускается	не более 1/2 ширины доски; не допускается для профилей PaCS
не допускается	без ограничений
не допускается	не более 1/3 ширины и 1/5 толщины доски
не допускается	без ограничений
максимальная длина 100 мм	без ограничений
не допускается	
максимальная длина = ширина доски	без ограничений
не допускается	
визуальная оценка, без измерений, целостность доски не должна быть нарушена	без ограничений
не допускается	без ограничений, если не сквозное
здоровые, Ø до 1/3 ширины доски, кора не более половины диаметра	без ограничений
до Ø15 мм	без ограничений
Ø до 1/5 ширины доски	без ограничений
не допускается	без ограничений

### СОРТ: COUNTRY ↓

Наличие ограничено

Лучшая сторона	Тыльная сторона
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
без ограничений	
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
допускается до 300 мм с обоих концов	без ограничений
без ограничений	
допускается до Ø20 мм по всей длине	без ограничений
если не нарушает эстетический вид	без ограничений
без ограничений	
без ограничений	
если не нарушает эстетический вид	без ограничений

### ОЦЕНКА ПО ЛУЧШЕЙ СТОРОНЕ

РАСКОЛОТЫЕ СУЧКИ	
ТРЕЩИНЫ В СУЧКАХ	
БУЛАВОЧНЫЕ СУЧКИ	
СШИВНЫЕ СУЧКИ	
КРОМОЧНЫЕ И РЕБРОВЫЕ СУЧКИ	
СУЧОК СО СЛОМАННЫМ КРАЕМ	
ГРУППОВЫЕ СУЧКИ	
ЧАСТИЧНО СРОСШИЕСЯ СУЧКИ	
СМОЛЯНОЙ КАРМАШЕК	
ШРАМ	
СЕРДЦЕВИНА	
НАКЛОН ВОЛОКОН	
ГНИЛЬ / ПЛЕСЕНЬ / СИНЕВА	
ЧЕРВОТОЧИНЫ	


### СОРТ: NATUR ↓

Лучшая сторона	Тыльная сторона
если не нарушает эстетический вид, оценивается с расстояния не менее 1,5 м, до 1/10 ширины доски	без ограничений
терраса: ширина до 3 мм и длина 50 мм; фасадные доски: ширина до 5 мм и длина 50 мм	без ограничений
без ограничений	
Ø до 1/2 ширины доски	без ограничений
без ограничений	
не более 1/10 ширины	без ограничений
визуальная оценка, без измерений, целостность доски не должна быть нарушена	без ограничений
кора до 1/2 диаметра	без ограничений
допускается до 300 мм <sup>2</sup>	без ограничений
допускается до 300 мм <sup>2</sup>	без ограничений
не более 1/5 длины доски	без ограничений
без ограничений	
не допускается	
не допускается	без ограничений

### СОРТ: COUNTRY ↓

Наличие ограничено

Лучшая сторона	Тыльная сторона
допускается до 1/5 ширины доски	без ограничений
без ограничений	
без ограничений	
без ограничений	
без ограничений	
без ограничений	
без ограничений	
без ограничений	
допускается в разумных пределах	без ограничений
без ограничений	
без ограничений	
не допускается	
не допускается	без ограничений

ОЦЕНКА ПО  
ЛУЧШЕЙ СТОРОНЕИСКРИВЛЕНИЕ,  
КРИВИЗНАПРОДОЛЬНАЯ  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬВИНТОВАЯ  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬПОПЕРЕЧНАЯ  
ПОКОРОБЛЕННОСТЬ

## ДОПУСКИ

Последнее изменение: август 2021 года.  
Все предыдущие редакции  
недействительны.

СОРТ: **NATUR** ↓СОРТ: **COUNTRY** ↓

Наличие ограничено

Лучшая сторона

Тыльная сторона

Лучшая сторона

Тыльная сторона

допускается до 7,5 мм  
на погонный метр

допускается до 2,0 мм  
на погонный метр

допускается до 5% от ширины  
доски на погонный метр, должна  
быть устранимой при монтаже

допускается до 1% от ширины доски

толщина: ± 0,5 мм  
ширина: + 0,5/-1 мм  
длина: ± 2 мм на погонный метр

**До 5% объема может быть более низкого сорта.**

Все дефекты, разрешенные на тыльной поверхности и не ограниченные по размеру, допускаются при условии сохранения целостности, эксплуатационной пригодности и визуальной цельности изделия после установки.

СОРТ: **RUSTIC** → 85% **NATUR** и 15% **COUNTRY**